


Tresse PTFE

LATTYFLON 3206 CE

Tresse apte au contact alimentaire CE 1935/2004

COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE EN DYNAMIQUE

- TRÈS BAS COEFFICIENT DE FROTTEMENT
- INERTIE CHIMIQUE PARFAITE



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 100 bar
Température : -200 °C à 280°C
Vitesse : < 10 m/s
pH : 0 - 14

COMPOSITION

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE, imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d'un mélange PTFE et lubrifiant silicone alimentaire. .

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Tout type de fluides

DIRECTIVES, NORMES ET HOMOLOGATIONS



Produits uniquement sur demande. Nous consulter.

Les paramètres température, pression et vitesse maximum indiqués dans ce document ne peuvent en aucun cas être associés.



MACHINES TOURNANTES ETANCHÉITÉ DYNAMIQUE
GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ