


Tresse Aramide

LATTYFLON 4488

Synergie aramide carbone : tresse robuste, durable et fiable.

TRESSE ARAMIDE CARBONE, TRÈS BONNE ÉVACUATION CALORIFIQUE

- POUR TOUTES LES APPLICATIONS MACHINES TOURNANTES ET ALTERNATIVES
- ASSURE UNE BONNE ÉVACUATION CALORIFIQUE
- PROCÉDÉ EXCLUSIF «FILCOAT» LATTY



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 300 bar
Température : -200 °C à 300°C
Vitesse : < 30 m/s
pH : 1 - 13

COMPOSITION

Tresse constituée d'un fil exclusif LATTY - mélange intime carbone/aramide - imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», puis réimprégnée lors du tressage d'un mélange PTFE et lubrifiant inerte de qualité alimentaire. La combinaison des caractéristiques mécaniques de l'aramide, associée aux propriétés d'évacuation calorifique du carbone, confère à cette tresse des performances inégalées.

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Fluides chargés



Code article	Dimensions	Description
00101712*	□ 4 mm	35 m / 0,80 Kg
00101491	□ 6 mm	20 m / 1,12 Kg
00101934*	□ 6,35 mm	20 m / 1,25 Kg
00101467	□ 8 mm	15 m / 1,34 Kg
00101488	□ 9,5 mm	12 m / 1,66 Kg
00101405	□ 10 mm	12 m / 1,74 Kg
00101549	□ 12 mm	11 m / 2,39 Kg
00101436	□ 12,7 mm	11 m / 2,58 Kg
00101496	□ 14 mm	10 m / 2,70 Kg
00101647	□ 15 mm	10 m / 3,44 Kg
00101446	□ 16 mm	10 m / 3,88 Kg
00101670	□ 18 mm	10 m / 4,90 Kg
00101492	□ 19 mm	10 m / 5,40 Kg
00101447	□ 20 mm	10 m / 5,70 Kg
00101469	□ 25,4 mm	10 m / 8,7 Kg

* Fabriqué uniquement sur commande.

Les paramètres température, pression et vitesse maximum indiqués dans ce document ne peuvent en aucun cas être associés.



MACHINES TOURNANTES ETANCHEITÉ DYNAMIQUE
GARNITURES D'ÉTANCHEITÉ