

Aramide

LATTYGOLD 925

Feuille de joint en aramide polyvalente pour étanchéité statique

JOINT POLYVALENT À BASE D'ARAMIDE

- JOINT RENFORCÉ PAR UN TREILLIS MÉTALLIQUE INTERNE
- TRAITEMENT ANTI-ADHÉRENT PAR GRAPHITAGE SPÉCIFIQUE SUR LES DEUX FACES



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 130 bar
Température : 0 °C à 440°C

COMPOSITION

Joint constitué de fibres synthétiques et minérales liées avec un mélange à base d'élastomère nitrile acrylique et comprimées en feuilles. Le joint est renforcé par un treillis métallique interne. Un graphitage spécifique appliqué sur les deux faces de la feuille rend les opérations de démontage extrêmement rapides et permet de minimiser les risques de corrosion de la bride.

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Tous types de fluides

DIRECTIVES, NORMES ET HOMOLOGATIONS



Code article	Dimensions	Description
21511151	1 mm	1 m x 1,5 m
34706	1 mm	1,5 m x 2 m
21571151	1,5 mm	1 m x 1,5 m
48236	1,5 mm	1,5 m x 2 m
21521151	2 mm	1 m x 1,5 m
46348	2 mm	1,5 m x 2 m
21531151	3 mm	1 m x 1,5 m
46347	3 mm	1,5 m x 2 m