

LATTY[®] *graf* 6785

les atouts d'une tresse multiservice haute performance

POUR POMPES ET VANNES

Paramètres (non associés)

Température	(Vapeur 600 °C) 450 °C
Pression	300 bar
Vitesse	25 m/s
pH	0 – 14

Avantages

- Tresse multiservice à haut rendement
- Excellent comportement sur les pompes et vannes
- Peu d'usure des chemises
- Très bonne tenue aux produits chimiques agressifs
- Grande polyvalence : même qualité pour pompes et vannes



LATTY[®]graf 6785

La tresse MULTISERVICE
haute performance pour pompes et vannes,
réalisée à partir de fils de carbone

Domaines d'application

- Haute température
- Forte pression
- Vitesse élevée
- Tenue chimique

Avantages

- Tresse multiservice à haut rendement
- Excellent comportement sur les pompes et vannes
- Peu d'usure des chemises
- Très bonne tenue aux produits chimiques agressifs
- Sa polyvalence permet de standardiser une garniture aussi bien pour l'usage pompe que vanne.

Autres produits

dans la gamme des fibres graphite et carbone :

LATTYgraf T et TSP,
LATTYgraf 6338,
LATTYgraf 6940,
LATTYgraf 6118.

Composition

- La tresse LATTYgraf 6785 est réalisée à partir de fils de carbone sélectionnés, imprégnée d'un mélange à base de graphite.

Caractéristiques physiques

- Masse volumique, densité 0,9 / 1,1
- Coefficient de friction 0,05 / 0,1*
- Conductibilité thermique 5 W/m·K
- Coefficient de transmission radiale 0,6
- Taux de chlore extractible < 100 ppm

*Frottement lubrifié

Paramètres (non associés)

Température	+ 600 °C (vapeur) + 450 °C
Pression	300 bar
Vitesse	25 m/s
pH	0 – 14
Facteur PV	450
Facteur PT	95 000

Précaution :

Comme toutes les tresses à base de fils de carbone, il est conseillé d'enrubanner la tresse au droit de la coupe. Ceci est UN PLUS qui facilite le montage des anneaux.

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



LATTY[®] international s.a.

Votre source pour toutes solutions d'étanchéité

USINE ET BUREAUX :

1, rue Xavier-Latty – 28160 Brou – France

Tél. : 02 37 44 77 77 – Fax : 02 37 44 77 99

e-mail : customerservice@latty.com – www.latty.com

©LATTY, marque déposée de LATTY international s.a.