

Carbone Aramide

LATTYCARB 965

Feuille carbone souple et facile à découper pour étanchéité statique

JOINT RENFORCÉ PAR UN TREILLIS MÉTALLIQUE INTERNE

- FEUILLE CARBONE SOUPLE ET FACILE À DÉCOUPER



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 150 bar
Température : 0 °C à 450°C

COMPOSITION

Joint constitué de fibres de carbone et minérales sélectionnées, liées avec un mélange d'élastomères synthétiques et comprimées en feuilles. Le joint est renforcé par un treillis métallique interne. Un graphitage spécifique appliqué sur les deux faces de la feuille rend les opérations de démontage extrêmement rapides et permet de minimiser les risques de corrosion de la bride.

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Joint haute performance adapté à la plupart des applications : vapeur, applications hautes pressions, tous hydrocarbures.

Code article	Dimensions	Description
43961	1 mm	1 m x 1,5 m
49194	1 mm	1,5 m x 2 m
43962	1,5 mm	1 m x 1,5 m
49512	1,5 mm	1,5 m x 2 m
43963	2 mm	1 m x 1,5 m
47253	2 mm	1,5 m x 2 m
43964	3 mm	1 m x 1,5 m
47861	3 mm	1,5 m x 2 m